

# 1.屋外木部用保護塗料 各種

種類	メーカー名 販売元	商品名	色	容量	塗り重ね 乾燥時間	特徴 規格 (完全) 乾燥時間
油性	大阪ガスケミカル	キシラデコール	20色	16L 4L 0.7L	12時間以上	JASS 18-M-307 乾燥は約24時間 (低温多湿時3日以上)
油性	大阪ガスケミカル	キシラデコールやすらぎ	白木色	16L 4L	2~6時間	JASS 18-M307 乾燥は約24時間 (低温多湿時3日以上)
油性	三井化学産資	ノンロット 205N Zカラー 屋外白木用 Sカラー	15色 2色 7色	14L 3.5L 0.6L	2~6時間 (晴天日)	JASS 18-M307 乾燥24時間以上 (晴天日) 撥水性高い
油性	和信化学工業	ガードラック PRO	16色	16L 4L	8時間以上	JASS 18M-307 乾燥24時間
油性	大阪塗料工業	ニューボンデン DX	13色 透明	14L 3.5L	6時間以上 (23℃)	JASS 18-M307 乾燥24時間以上 低価格
油性	ケミプロ化成	アリスステイン	8色	16L 4L	2時間以上	JASS 18-M307 乾燥24時間 紫外線吸収剤 HALS、有機溶剤含有
油性	トーヨーマテリアル(株)シッケンズ課	セトール HLSe	クリア 9色	16L 4L 1L	16時間 20℃/65%	JASS 18M-307 3回塗り 乾燥16時間(20℃/65%) 微光沢~中間光沢 凍結注意
油性	トーヨーマテリアル(株)シッケンズ課	セトール Filter7プラス	5色	16L 4L 1L	16時間 20℃/65%	厚膜タイプ セトール HLSe の上塗り、メンテナンス用 中間光沢仕上げ

自然系油性	大谷塗料工業	バトンプラス	透明 15色		24時間以上	JASS 18-M307 乾燥24時間 食品衛生法合格
自然系	オスモエーテル	ウッドステイン°ロテクター外装用	18色	0.75L 3L 10L	4~6時間 (20℃)	JASS 18-M207
自然系	オスモエーテル	#420 外装用クリアプラス	クリア (3部ツヤ)	0.75L 2.5L 10L 20L	12時間以上 (20℃)	JASS 18-M307
自然系	オスモエーテル	#701 外部用クリアトップコートツヤケシ	クリア (ツヤケシ)	0.75L 2.5L 10L 20L	12時間以上 (20℃)	ウッドステイン°ロテクターの上塗りとして 防カビ防腐防藻性付与

水性	大阪ガスケミカル	キラテ°コーロンゾラン	18色	15L 3.5L	1~2時間	高耐久造膜タイプ° JASS 18-M307 乾燥2時間
水性	和信化学工業	ガードラックアクア	16色	14K 3.5K	一晚養生	JASS 18-307 基本1回塗り 2回塗りの場合は はじきが出る可能性 があるので3日以内に 塗り重ねる。
水性	大阪塗料工業	水性ニューボンテン	白木色 12色	14K 3.5K	4時間以上 (23℃)	半造膜タイプ° JASS 18-M307 乾燥12時間以上 低臭 VOC 対応型
水性	ケミプロ化成	水性アリシスステイン	8色	14K 3.5K	2時間以上	JASS 18-M307 半透明カラー 乾燥約2~4時間 ナノ分散紫外線吸収剤 配合
水性自然系	大谷塗料工業	水性バトンプラス	透明 15色	14K	12時間以上	JASS 18-M307 浸透型 自然系 学校環境衛生基準適合

						食品衛生法等規格基準 適合 乾燥時間 24 時間
水性 顔料 系着 色剤	西山産業	ベンガラくん	10 色	16L 4L 2L	1 回塗り	防カビ剤配合 撥水性あり 乾燥時間 2 時間 (20℃)

JASS18-M307 とは日本建築学会規格で木材保護塗料 (WP) のこと  
 木材保護塗料 (WP) とは樹脂及び着色顔料のほか防腐防カビ防虫効果を有する  
 薬剤を含むことを特徴とする既調合の塗料